


Q-View

STANKOV Ювелирные Технологии
 г. Кострома, 2я Волжская, 1В
 Тел.: 8 (4942) 46-11-03
 Email: order@stankov.tech
www.stankov.tech



Материал Q-View от EnvisionTEC идеально подходит для изготовления тестовых моделей, предназначенных для проверки правильности построения. Q-View работает со всеми cDLM 3D принтерами компании EnvisionTEC. Материал впечатлит Вас скоростью построения - тестовые модели для дизайнеров и производителей строятся в рекордно короткие сроки. При построении в высоком разрешении, изделия можно использовать в качестве моделей для силиконовых форм.

Свойства материала (1)		
Методика тестирования	Описание	Значения
ASTM D 638-10	Предел прочности	5160 psi
ASTM D 638-10	Удлинение при разрыве	3,7%
ASTM D 638-10	Модуль упругости при растяжении	217 ksi
ASTM D 790	Прочность при изгибе	11,800 psi
ASTM D 790	Модуль упругости при изгибе	323 ksi
ASTM D 2240, метод B	Твердость по дюрометру (в Шорах)	85 D
ASTM D 648-07	Деформационная теплостойкость (264 psi)	43,3°C
ASTM D 648-07	Деформационная теплостойкость (66 psi)	70°C

Совместимые принтеры (2)

Принтеры серии Perfactory, Принтеры серии Micro, cDLM

(1) Все предоставленные данные носят справочный характер

(2) Материал может подходить не ко всем принтерам указанной серии. Необходимо удостовериться в совместимости